BITUMIX

EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA

WET-REP

Informacja o produkcie

Utwardzany wilgocią,
wolny od rozpuszczalników
asfalt naprawczy
wielkość ziaren 0/8

Informacje ogólne:
Bitumix WET-REP jest wysoce efektywnym, gotowym materiałem do napraw małych uszkodzeń na wszystkich obszarach ruchu drogowego. Składa się on z mieszanki szlachetnych kruszyw/piasku o wielkości ziaren 0/4 lub 0/8 i modyfikowane polimerem, bitumiczne lepiszcze ze specjalnymi dodatkami i klejami..

Bitumix WET-REP twardnieje szybko i znakomicie zachowuje swój kształt i jest łatwy w obróbce.

Bitumix WET-REP gotowy materiał nadaje się dobrze do obszarów ruchu o dużym natężeniu.

Bitumix WET-REP jest dostarczany w 14 kg workach.

Obszary zastosowań:
Naprawy powierzchni asfaltowych i betonowych mogą być wykonywane przy każdej pogodzie, bez konieczności posiadania dużej ilości personelu i urządzeń:

- **Uzupełnianie otworów po wierceniu i pobieraniu próbek**
- **Naprawa dziur i pęknięć mrozowych**
- **Przejście do zjazdów**
- **Niwelacja**

Zastosowanie
Wstępne przygotowanie:
Bitumix WET-REP może być nakładany po uprzednim oczyszczeniu miejsca z luźnych materiałów i zanieczyszczeń. Podłoże musi być suche lub lekko wilgotne. Posmarować wstępnie boki łączeń cienką warstwą gruntu (ok. 0,25-0,50 kg/m²), dla lepszego wiązania materiału. Następnie można rozpocząć nakładanie..

Nakładanie Bitumix WET-REP:
Bitumix WET-REP może być łatwo nałożony na uszkodzone miejsce. Przy nakładaniu w niskich temperaturach, należy wcześniej przechowywać materiał w temperaturze pokojowej, aby osiągnąć optymalną konsystencję. Dodatkowe podgrzewanie nie jest konieczne.

Łatwe nakładanie:
Bitumix WET-REP należy ułożyć trochę za wysoko i rozdzielić, bez ugniatania materiału. Konieczne jest nawilżenie Bitumix WET-REP. Materiał należy zagęścić (ubijak, walec, wibrator płytowy ...)
To wszystko!

Materiał twardnieje szybko i można poruszać się po nim, krótki czas po nałożeniu. Przy bardzo ciężkim obciążeniu zaleca się jednakże użytkowania obszaru dopiero po ok. 1 godzinie. Przy temperaturze ok. 0ºC , należy liczyć się z dłuższym czasem twardnienia.

Zużycie:
Na każdy 1 cm głębokości nałożenia należy użyć ok. 25 kg materiału na 1 m2, uwzględniając późniejsze zagęszczenie. Użyta ilość może się trochę różnić, w zależności od typu podłoża.

Przechowywanie
Bitumix WET-REP może być przechowywany w wiadrze przez sześć miesięcy. Gotowy materiał nie jest wrażliwy na mróz. Napoczęte wiadra nie można dalej przechowywać, ponieważ wilgoć z powietrza powoduje, że materiał twardnieje.

Zgodność z normami środowiska
Bitumix WET-REP nie zawiera rozpuszczalników.
Bitumix WET-REP z powodu swojego składu, może być wykorzystywany ponownie w całości (recycling asfaltu). Środek wiążący nie jest rozpuszczalny w wodzie i nie zawiera mieszaniny smoły węglowej i chlorowanych węglowodorów.

Bitusal ApS
Åmosevej 80
Skellingsted
DK-4440 Mørkøv
Tel. +45 56268206
info@bitusal.com
Bitusal.com

MULTIRING
tel.: 531-650-456
biuro@multiring.pl
www.multiring.pl